

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта:: 0600- 455-XXX 0600- 451-XXXmat

Наименование продукта : ЛАК С ЭФФЕКТОМ ПОТЕРТОСТИ для PU, TR

ЛАК С ЭФФЕКТОМ ПОТЕРТОСТИ для PU, TR

Описание продукта: Однокомпонентный лак для обувных подошв. Подходит для использования для термокаучуковых, полиуретановых и других схожих поверхностей.

Лак предназначен для затирания как вручную, так и при помощи специального оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- наносить непосредственно на поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (около), кг/дм ³	0,9
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	20-30
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	10-15
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	4-10
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 25 мкм, дм ³ /м ²	0,16
• Содержание нелетучих веществ (±2), % объема	15
• Рекомендуемое количество слоев	1

ТИП ПОКРЫТИЯ **матовый** **полуглянцевый**

ЦВЕТА белый черный серый бежевый бронзовый бесцветный

или по индивидуальному заказу клиента

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать.

Метод нанесения

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 1,0 – 1,2 мм
- давление распыления 3,0 – 3,5 атм

Код разбавителя: 0602-50-002 для лаков 0600-455-XXXX

0600-50-007 для лаков 0600-451-XXXX

Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-50-002

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от разделительных смазок, пластификаторов, а также других веществ, используемых в производстве PU, TR, которые являются главной причиной возникновения дефектов.

Условия нанесения:

- температура нанесения не ниже 10°C,
- хорошая вентиляция.

СРОК ГОДНОСТИ: 6 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.