

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта: 0502-152-XXX0

Наименование продукта: ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 10+1

ALMAPUR PROTECT 10+1

Описание продукта: Двухкомпонентная, полиуретановая грунт-эмаль общего применения, отверждается алифатическим изоцианатом. Содержит активные антикоррозионные пигменты. Создает полуматовые покрытия высокого качества, на которых не образуется меловой налет. Образуется покрытия высокой твердости, устойчивые к истиранию и атмосферным условиям.

СЕРТИФИКАТ Гданьского Медицинского Университета, выданный Институтом Токсикологии окружающей среды – гигиенический сертификат № 89/322/98/2016 Национальная Техническая оценка выданная Исследовательским институтом дорог и мостов в Варшаве № IBDiM-KOT-2020/0610 издание 1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая устойчивость к атмосферным условиям и истиранию
- Быстрое высыхание
- Хорошая механическая устойчивость,
- Образуется покрытия с высокими декоративными свойствами, которые не желтеют, на них не образуется меловой налет
- Устойчивость к брызгам масел и слабоагрессивным химикатам

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется в качестве защиты цинковых, алюминиевых и стальных поверхностей, подверженных атмосферному влиянию и агрессивному химическому воздействию. Для завершающего окрашивания сельскохозяйственных и строительных машин, надводных частей плавательного спортивного оборудования, судов, мостовых конструкций, стальных конструкций, металлических элементов – где требуется высокая устойчивость к механическим, химическим и атмосферным факторам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность ($\pm 0,1$) кг/дм ³	1,3
• Рекомендуемая толщина сухого/мокрого слоя, мкм	80 / 120
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	15
• до степени 3 (сухая на ощупь), мин	60
• до степени 6, мин	90
• Пригодность компонентов к использованию при 20 °С, ч	2
• Время полного отверждения покрытия при 20 °С, дни	7
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 80мкм, дм ³ /м ²	0,15
• Содержание твердых веществ (± 2), % об.	55
• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л	420-450
• Рекомендуемое количество слоев	1 – 2

ТИП ПОКРЫТИЯ полуматовый

ЦВЕТА цветовая гамма RAL или согласно индивидуальным образцам клиента

