

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта: 0502- 077-010X

Наименование продукта: ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

Описание продукта: Антикоррозийная однокомпонентная виниловая краска, пигментированная цинковой и алюминиевой пылью. Применяемое связующее вещество обеспечивает высокую адгезию покрытия к различным типам поверхностей-оцинкованных, цинковых, алюминиевых и гипсовых. Покрытие эластичное и быстро сохнет. Предназначена для антикоррозийной и декоративной окраски поверхностей как чистых, так и покрытых ржавчиной.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для покраски:

- металлические оцинкованные элементы, алюминий,
- кровельные покрытия,
- балюстрады, заборы и другие металлические конструкции,
- подоконники, желоба, черепица, штукатурка,
- восстановление старых клеевых хлоркаучуковых, акриловых и виниловых покрытий,
- восстановление трапециевидных листов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

– Плотность (ориентировочная), кг/дм ³	1,1
– Рекомендуемая толщина одного слоя/слоя, мкм	55/140
– Время высыхания (при 20°C): степень 1 (сухая от пыли), ч	1
○ 3 класс (сухой на ощупь), ч	3
– Теоретический расход на покрытие толщиной 55 мкм, дм ³ /м ²	0,16
– Содержание растворителя (±2), % масс.	50
– Сухой остаток (±2), % объем	45
– VOC, в готовом к употреблению продукте, г/л	500
– Рекомендуемое количество слоев	1-2

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ полуматовый

ЦВЕТ 0104 - серебристый 0108 - серо-серебристый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краску тщательно перемешать

Способ применения изделия

- гидродинамическое распыление: \varnothing 0,38-0,53 мм; мин. 10 МПа
- кисть,
- валик,
- воздушное распыление (после разбавления до вязкости ок. 40 С по чашке Форда \varnothing 4)

Растворитель с индексом 8080

Количество растворителя 0 - 4 % об.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность - повышение степени чистоты поверхности приводит к увеличению срока годности лакокрасочного покрытия. Продукты коррозии необходимо удалить вручную или механически.

- С необработанных поверхностей из оцинкованной стали и алюминия, необходимо удалить загрязнения, матировать и высушить.
- С оцинкованных поверхностей необходимо удалить продукты коррозии цинка (белая ржавчина) и скопившиеся примеси. Загрязнения необходимо удалить горячей водой, водой под давлением, паром, абразивной обработкой или тщательной ручной очисткой с помощью инструментов с механическим приводом.
- Покрытия старых хлорокаучуковых, акриловых или виниловых красок - хорошо прилипают к основанию - очищенные, обезжиренные, сухие. Адгезию старых покрытий проверить в соответствии с PN EN ISO 2409, выполнив так называемую сетку разрезов.

Время нанесения следующих слоев: самый короткий / самый длинный
5 ч / без ограничений

Следующая перекраска

2К финишное покрытие фирмы Alma-Color.

Условия во время покраски:

- поверхность с температурой выше точки росы (избегать образования конденсата)
- эффективная вентиляция.

СРОК ГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в заводской закрытой упаковке.

Приведенная выше информация не может рассматриваться как полная или исчерпывающая. Эта информация основана на лабораторных исследованиях и практическом опыте и соответствует нашим знаниям. Как производитель, мы не можем контролировать условия, в которых используется продукт, а также многие факторы, влияющие на конечный эффект использования продукта. Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный использованием продукта способом,

несовместимым с рекомендациями или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять инструкции без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Продукт для профессионального использования в промышленности. Информация о безопасности использования продукта содержится в Сертификате безопасности продукта.